

## Adesivo sigillante linea TOP effetto ventosa Aderisce in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali



- Sostiene 400 Kg / mq in 4 secondi
- Utilizzabile su superfici bagnate e in immersione
- Il più veloce adesivo a base di MS Polimeri
- Inodore, non contiene solventi e isocianati, utilizzabile anche in spazi chiusi
- Resiste a urti e vibrazioni
- Elasticità permanente
- Utilizzabile all'interno e all'esterno

### Applicazioni:

X-TACK7 è stato studiato per assemblare rivestimenti murali, soffitti a pannelli, telai di porte e finestre, box doccia, davanzali, pavimenti, supporti e mensole varie, tetti e coperture.

Ha una buona adesione su mattoni, intonaco, cemento, pietra ricostruita, alluminio, vetro, pannelli isolanti in legno, polistirolo e poliuretano espanso, PVC, legno, alluminio, marmo, granito, ceramica, rame, acciaio, inox, lamiera preverniciata, etc.

Ha una scarsa adesione su PP, PE, PPE.



Base	Polimero MS	
Viscosità	Pastoso - molto più di un normale Polimero MS	
Formazione di pelle	23°C 50% U.R. 3-5 minuti	
Allungamento alla rottura	> 500%	
Tempo di catalisi	23°C 50% U.R.	24 h - 2,7 mm 48 h - 4 mm
Restringimento dopo catalisi (DIN 52451)	Max 5%	
Durezza shore (DIN 53505)	± 54 Shore A	
Resistenza alla trazione (DIN 53504 S2)	22 Kg / cm <sup>2</sup>	
Resistenza alla temperatura	-40°C a +90°C	
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C	
Resistenza all'acqua	Ottima	
Resistenza chimica	Buona: acqua, acqua marina, solventi alifatici, oli, grassi, acidi organici diluiti; Moderata: estere, ketone, solventi aromatici; Scarsa: acidi concentrati, solventi clorinati	
Misure di sicurezza	Si prega di leggere la scheda di sicurezza	
Conservazione	12 mesi	
Confezionamento	Cartuccia da 290 ml (Cod. 534525)	
Colori	○ bianco	