

AP-301

Aprestine®

CUBREGOTA

Intonaco indicato per rasare, rinnovare e riparare pareti con difetti.



* information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 1,73 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

EN 16566

G3E5S2V2W2A0C0



SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche non elastiche, gotelé plastificato, tessuti in fibra di vetro dipinti.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Facile da rasare e carteggiare
- Non si stacca
- Non restringe
- Asciugatura rapida
- Finiture di straordinaria raffinatezza
- Applicabile fresco su fresco
- Elevato potere coprente
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rasatura di fondi in rilievo
- Rinnovamento di vecchi fondi e riparazione di righe, urti e microfessure
- Possibilità di spruzzo con airless



20Kg Pallet da 33 secchi da 20 kg

6Kg Pallet da 120 secchi da 6 kg

Preparazione
Pronto all'uso.

Resa
1.50 - 2.0 kg/m²/mm

pH 8.0 - 9.0

Spessore massimo per strato
3 mm

MPa Aderenza
> 5 Kg/cm² su cemento e vernice

Classificazione di reazione al fuoco
A2 - s1 - d0

Vita utile
Illimitata

Asciugatura a 1 mm di spessore
Intonaco: 4 - 5 h

Granulometria massima
50 micron