

E-11

Enlucite®

STUCCO PLASTICO

Intonaco di rinnovamento strutturato che può essere applicato manualmente e meccanicamente.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI
MONOCOMPONENTI A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
questo prodotto contiene 1,42 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CODICE (EN 16566):

G3S1V2W2A0C0R0

INTERNI



SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche non elastiche, gotelé plastificato e tessuti in fibra di vetro.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE E USI

- Eccellente lavorabilità. Facile da rasare e carteggiare
- Non si stacca
- Non si stacca e non si arrotola sulle giunzioni
- Elevato potere coprente
- Rasatura di fondi in rilievo
- Rinnovamento di vecchi fondi e riparazione di righe, urti e microfessure
- Riparazione di pori del legno
- Creazione di opere in rilievo per la decorazione
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità



25Kg	Pallet da 33 secchi da 25 kg.	5Kg	Pallet da 30 scatole da 4 x 5 kg.
1Kg	Pallet da 44 scatole da 12 x 1 kg.	400g	Pallet da 45 scatole da 18 x 400 g.



Preparazione

Pronto all'uso.
Pulizia degli utensili con acqua



Resa

1.75 - 1.85 Kg/m²/mm



9.0 - 10.0



Spessore massimo per strato

2 mm



Aderenza

> 7 Kg/cm² su cemento e vernice



Classificazione di reazione al fuoco

A2 - s1 - d0



Vita utile

Illimitata



Asciugatura a 1 mm di spessore

Cemento e vernice: 12 h circa



Granulometria

50 micron