



Supporto Antifessura

Tessuto non tessuto in poliestere

Presentazione

Il **Supporto Antifessura** è uno speciale tessuto non tessuto in poliestere con grammatura di 150 g/m² e spessore circa 1 mm , disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza e in tre diverse altezze da 1 m , 50 cm e 25 cm , per il " **fai da te** " e **le piccole riparazioni** è disponibile in rotoli da 10 m di lunghezza e altezza 25 cm. Il **Supporto Antifessura** si presenta come un tessuto molto morbido che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di geometria e forma (anche per superfici ondulate come tetti in lastre di fibro-cemento o di lamiera) .

Campi d'impiego

Il **Supporto Antifessura** si utilizza per rinforzare la nostra Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua **ElastiK** in moltissime applicazioni tra cui le principali sono :

- Realizzazione di impermeabilizzazioni a **vista** che non vanno ricoperte da piastrelle o da massetti cementizi (in questi casi si utilizza il rotolo di altezza 1m).
- Riparazioni delle saldature fra i diversi teli di guaine bituminose (in questi casi si utilizza il rotolo di altezza 25 cm).
- Riparazioni di fessurazioni su lastre di copertura in fibro-cemento o lamiera (in questi casi si utilizza il rotolo di altezza 25 cm).

Modalità d'uso

Per incollare con l'**ElastiK** il **Supporto Antifessura** non bisogna applicare prima l'**ElastiK** sulla superficie e dopo qualche minuto stendere il tessuto non tessuto di poliestere (l'**ElastiK** si asciugherebbe subito e non riuscirebbe ad incollare il **Supporto Antifessura**) ma bisogna :

- 1) Appoggiare il rotolo di **Supporto Antifessura** sulla superficie da trattare
- 2) Applicare davanti al rotolo una striscia di **ElastiK** con una pennellessa **e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Supporto Antifessura schiacciandolo con i piedi o con la pennellessa per favorire la penetrazione dell'ElastiK nel tessuto .**

Avvertenze

Il **Supporto Antifessura** si conserva per lungo tempo se lasciato nel suo imballo originale posto al riparo dalla luce diretta del sole .

Rev. 01/01/2007

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051
e-mail : info@edilchimica.com www.edilchimica.com