



# weberdry pronto23

## Guaina liquida elasto bituminosa con cariche micronizzate e granulari

- Buona resistenza all'invecchiamento e ai raggi U.V.
- Ottima adesione al sottofondo
- Compatibile con collanti cementizi
- Facile da applicare
- Atossico, esente da solventi, non infiammabile
- Inodore



### CAMPI DI IMPIEGO

Per la manutenzione e/o ripristino di vecchie impermeabilizzazioni. Ripristino di vecchie guaine e/o coperture non più impermeabili. Canali di gronda, fioriere, vani doccia, bagni. Grazie alla sua formulazione studiata per conferire maggiore plasticità, è facilmente applicabile su superfici verticali come trattamenti di calcestruzzi controterra.

### SUPPORTI

- Guaine bituminose
- Catrami
- Fogli catramati
- Fibrocemento
- Legno
- Mattoni
- Pietre
- Tufi
- Metalli
- Calcestruzzi e intonaci cementizi

### NON APPLICARE SU

- Intonaci a base di calce idraulica o gesso
- Guaine o manti bituminosi prima che siano scomparsi talcatura o velo oleoso superficiale (in genere 3 mesi dalla posa)
- Superfici soggette a ristagni d'acqua

### CONSUMO

1,5 ÷ 2 kg/mq (in funzione della scabrosità del supporto)

### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

<b>Confezioni:</b>	secchio da kg 5 e 20
<b>Aspetto:</b>	pasta grigio-nero
<b>Durata del prodotto:</b>	<b>12 mesi</b> nelle confezioni integre al riparo dall'umidità
<b>Resa per confezione:</b>	secchio kg 5: 2,5÷3,3 mq secchio kg 20: 10÷13,3 mq

### DATI TECNICI\*

<b>Massa volumica dell'impasto:</b>	1,3 kg/lt
<b>Consistenza:</b>	pasta viscosa

\* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

### CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA\*

<b>Temperatura di applicazione:</b>	da +5°C a +30°C
<b>Tempo di ricoprimento:</b>	72 ore
<b>Tempo di essiccazione:</b>	3 ore
<b>Tempo di indurimento:</b>	24÷36 ore
<b>Insensibilità alla pioggia o alla rugiada:</b>	6 ore

\* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

# Ciclo applicativo

## ATTREZZI

Pennello, rullo, spazzolone.

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono presentarsi stabili e puliti, (tenore massimo di umidità 3%) occorre perciò rimuovere parti deboli e sostanze grasse. I supporti bituminosi o vecchie guaine con parti distaccate o bolle devono essere sfiammati o risistemati; i supporti in calcestruzzo o fibrocemento coperti da muschi o muffe devono essere preventivamente lavati con una soluzione al 10% di ipoclorito di sodio e dopo 3 ore spazzolati accuratamente. Se molto porosi trattare con **weberprim RA13** e far asciugare almeno 8 ore.

## APPLICAZIONE

- Mescolare bene il prodotto.
- Stendere a pennello, rullo o spazzolone in almeno due mani; la seconda quando la prima ha fatto presa.
- Avere cura di lasciare gli utensili immersi in acqua durante eventuali interruzioni dell'applicazione.

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- In caso di pioggia proteggere **weberdry pronto23** per le prime 6 ore
- Pedonabile solo per interventi di servizio o manutenzione
- In presenza di elevata umidità ambientale i tempi di indurimento ed essiccazione si allungano sensibilmente
- Non lasciare i secchi esposti al sole prima dell'applicazione

## VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di interventi di manutenzione e di ripristino di vecchie impermeabilizzazioni, trattamenti sottocoppo, impermeabilizzazione di canali di gronda e fioriere con applicazione di guaina liquida elastobituminosa con cariche micronizzate e granulari a base d'acqua, pronta all'uso (tipo **weberdry pronto23** di Saint-Gobain Italia S.p.A.) da applicare in 2 mani a pennello, rullo o spazzolone, con un consumo di 1,5÷2 kg/mq. Tale superficie, resistente ai raggi U.V., costituirà un'impermeabilizzazione continua di colore grigio-nero, a elevata resistenza agli agenti atmosferici, resistente al calpestio (pedonabile occasionalmente).

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica dell'impasto: | 1,3 kg/lt

## Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.