

SCHEDA TECNICA N° 13

Edizione 1 / Revisione Giugno 2008



Tempera FERONIA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La **Tempera FERONIA** è un'idropittura traspirante per interni, dotata di buona copertura, ottima pennellabilità, buona resistenza allo strofinamento.

Tali caratteristiche si sommano ad una finitura esteticamente piacevole, particolarmente apprezzabile per il punto di bianco.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Adatta per la finitura di pareti e soffitti ai quali si voglia garantire una perfetta traspirabilità (anche se in presenza di umidità) senza incorrere in pericoli di sfogliamenti. Come preparazione delle superfici da trattare è necessaria un'accurata spazzolatura per rimuovere polvere e vecchie pitture non aderenti. Per una maggiore uniformità e applicazione è consigliabile applicare una mano di **Fissativo Isolante Acrilico FERONIA 1:4** e diluire il prodotto in funzione dell'assorbimento del supporto da pitturare.

Questa idropittura risulta essere molto adatta alla verniciatura di interni di capannoni industriali laddove si debbano ricoprire grandi superfici con un ciclo non costoso e di facile applicazione.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di legante	copolimero vinil-versatico
Peso specifico	Kg/L 1,600 ± 0,04
Viscosità:	Tixotropica
Colore	bianco

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura dell'ambiente	min. +5°C max. +40°C
Temperatura del supporto	min. +5°C max. +30°C

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

▪ Applicazione a pennello

Tipo di diluente	acqua
Diluizione	400 mL/L
Resa	8 - 6 mq/L

▪ Applicazione a rullo

Tipo di diluente	acqua
Diluizione	160 mL/L
Resa	come per applicazione a pennello

▪ Applicazione a spruzzo con aria

Pressione all'ugello	3 - 4 atm.
Diametro all'ugello	1,5 - 2 atm.
Tipo di diluente	acqua
Diluizione	500 - 600 mL/L
Resa	come per applicazione a pennello

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% U.R.

Tempo di essiccazione al tatto	1 h
Tempo di essiccazione apparente completo	4 - 6 h
Tempo di ripresa (sovrapplicazione = intervallo di tempo tra le mani)	6 - 8 h

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione	min. +5°C max. +40°C
------------------------------	----------------------

VOC

Valore limite EU (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (cat A/a/BA): 75 g/l (2007) - 30 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione di legge del prodotto in relazione alla sua pericolosità: questo preparato non è classificabile ai sensi delle leggi vigenti.

I dati e le informazioni contenute in questa pagina sono ricavate da concrete esperienze di laboratorio e da anni di applicazione pratica; non implicano però alcun impegno o garanzia da parte nostra.