

KERAPOXY ADHESIVE

Adesivo epossidico bicomponente a scivolamento verticale nullo, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo



CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 12004

Kerapoxy Adhesive è un adesivo reattivo (R) migliorato (2) e resistente allo scivolamento verticale (T) di classe R2T. La conformità di Kerapoxy Adhesive è comprovata dal certificato ITT n° 25070399/Gi (TUM) emesso dal laboratorio Technische Universität München (Germania) e dai certificati ITT n° 2008-B-2748/4.1, 2008-B-2748/5.1 e 2008-B-2748/6.1 emessi dall'Istituto MPA Dresden (Germania).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Incollaggio all'interno e all'esterno di pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo su tutti gli abituali supporti utilizzati in edilizia.

Alcuni esempi di applicazione

- Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato.
- Incollaggio rigido di torelli e pezzi speciali di piastrelle ceramiche.
- Incollaggio di piastrelle in piscine in vetroresina.
- Incollaggio di soglie e davanzali in marmo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kerapoxy Adhesive è un prodotto a due componenti a base di resine epossidiche, sabbie silicee e speciali componenti, ad alte resistenze meccaniche secondo una formula sviluppata nei laboratori di ricerca MAPEI. Mescolando i due componenti si ottiene un impasto tissotropico, facilmente applicabile anche in verticale in spessore fino ad 1 cm in una sola mano.

Kerapoxy Adhesive possiede le seguenti caratteristiche:

- ottima durabilità e resistenza all'invecchiamento;
- perfetta adesione su tutti i supporti utilizzati in edilizia;
- indurisce per reazione chimica senza ritiri fino ad assumere una notevole resistenza.

AVVISI IMPORTANTI

- Non aggiungere a **Kerapoxy Adhesive** acqua o alcun solvente per aumentare la lavorabilità.
- Usare il prodotto a temperature comprese tra +10°C e +30°C.
- Le confezioni sono predosate e quindi non è possibile fare errori di miscelazione. Non cercare di usare porzioni di prodotto miscelando i due componenti "ad occhio": un rapporto di catalisi sbagliato è dannoso ai fini dell'indurimento.
- Qualora rimanessero residui di prodotto sulle piastrelle utilizzare acqua quando ancora fresco, a prodotto indurito utilizzare **Pulicol 2000** o rimuoverlo meccanicamente.
- **Kerapoxy Adhesive** non deve essere impiegato per sigillatura di giunti elastici o comunque soggetti a movimento (usare **Mapesil AC** o **Mapeflex PU21**).

- **Kerapoxy Adhesive** non deve essere utilizzato su superfici bagnate.
- **Kerapoxy Adhesive** non deve essere utilizzato su superfici sporche o friabili.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

I supporti devono essere stagionati, meccanicamente resistenti, privi di parti friabili, esenti da grassi, oli, vernici, cere, ecc. e sufficientemente asciutti.

I supporti cementizi non devono essere soggetti a ritiri successivi alla posa delle piastrelle e pertanto, in buona stagione, devono avere una stagionatura di almeno una settimana per centimetro di spessore, a meno che non si tratti di massetti realizzati con leganti speciali MAPEI come **Mapecem**, **Topcem** o con **Mapecem Pronto** e **Topcem Pronto**. In caso contrario l'adesione di **Kerapoxy Adhesive** al supporto potrebbe essere compromessa.

Su superfici ferrose la ruggine deve essere asportata mediante sabbiatura.

Su gesso, gesso cartonato e anidrite è consigliabile consolidare la superficie passando una mano di **Primer EP** o **Eco Prim T**.

Preparazione dell'impasto

I due componenti di **Kerapoxy Adhesive** vengono forniti in barattolo in rapporto già dosato:

- parte A: di colore grigio o bianco, 80 parti in peso;
- parte B: di colore beige, 20 parti in peso.

Il rapporto tra i due componenti è tassativo e ogni modifica può causare il non corretto indurimento del prodotto.

Versare l'induritore (parte B) nel contenitore della parte A e mescolare molto bene fino ad ottenere un impasto omogeneo. Utilizzare preferibilmente un miscelatore elettrico a basso numero di giri a garanzia di una perfetta miscelazione e per evitare un surriscaldamento della massa che ridurrebbe i tempi di lavorazione. Utilizzare l'impasto entro 45 minuti dalla miscelazione.

Applicazione

Stendere l'adesivo sul supporto con una spatola di adeguata dentatura. Qualora si utilizzi l'adesivo per l'incollaggio di pezzi speciali di piastrelle come torelli, procedere anche al riempimento dei vuoti sul retro dell'elemento con l'impasto di **Kerapoxy Adhesive** prima della posa. Unire quindi i materiali da incollare esercitando sufficiente pressione per assicurare una buona bagnatura. A presa ultimata l'incollaggio diventerà estremamente tenace.

La temperatura ambiente influisce sul tempo di indurimento del prodotto, a +23°C rimane lavorabile per circa 45 minuti, all'aumentare della temperatura il tempo si riduce.

PEDONABILITÀ

I pavimenti, alla temperatura di +23°C, sono pedonabili dopo 10-12 ore.

MESSA IN ESERCIZIO

Le superfici possono essere messe in esercizio dopo 2 giorni.

PULIZIA

Gli attrezzi e i recipienti si lavano a fresco con acqua abbondante; quando **Kerapoxy Adhesive** ha fatto presa, la pulizia può essere eseguita solo meccanicamente o con **Pulicol 2000**.

CONSUMO

Il consumo è di 1,5 kg/m² per millimetro di spessore.

CONFEZIONI

Unità da 10 kg:

componente A: fustino da 8 kg;

componente B: barattolo da 2 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Kerapoxy Adhesive è stabile all'immagazzinaggio per almeno 24 mesi negli imballi originali ben chiusi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Kerapoxy Adhesive parte A è irritante per la pelle e gli occhi, sia la parte A che la parte B possono causare sensibilizzazione a contatto con la pelle in soggetti predisposti.

Kerapoxy Adhesive parte B è inoltre corrosivo e può causare ustioni.

Il prodotto contiene resine epossidiche a basso peso molecolare che possono causare sensibilizzazione incrociata con altri composti epossidici. Durante l'uso indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Inoltre **Kerapoxy Adhesive** parte A è pericoloso per l'ambiente acquatico, non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)		
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		
	componente A	componente B
Consistenza:	pasta densa	pasta densa
Colore:	grigio e bianco	beige
Massa volumica (g/cm³):	1,8	1,4
Residuo solido (%):	100	100
Viscosità Brookfield (mPa·s):	800.000 (# F - 5 rpm)	550.000 (# F - 5 rpm)
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)		
Rapporto dell'impasto:	componente A : componente B = 80 : 20	
Viscosità Brookfield dell'impasto (mPa·s):	1.000.000 (# F - 2,5 rpm)	
Massa volumica dell'impasto (kg/m³):	1490	
Durata dell'impasto:	45 minuti	
Temperatura di applicazione permessa:	da +10°C a +30°C	
Tempo aperto (secondo EN 1346):	60 minuti	
Tempo di registrazione:	130 minuti	
Pedonabilità:	dopo 10-12 ore	
Messa in esercizio:	dopo 2 giorni	
PRESTAZIONI FINALI		
Adesione (resistenza al taglio) secondo EN 12003 (N/mm²):		
– adesione iniziale:	7	
– adesione dopo immersione in acqua:	4	
– adesione dopo shock termico:	4	

Resistenza all'umidità:	ottima
Resistenza all'invecchiamento:	ottima
Resistenza ai solventi ed agli oli:	buona
Resistenza agli acidi ed agli alcali:	buona
Temperatura di esercizio:	da -20°C a +100°C

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI PRODOTTO

Incollaggio a presa rapida di piastrelle ceramiche, materiale lapideo e pezzi speciali su tutti gli abituali supporti utilizzati in edilizia con malta epossidica con alte resistenze meccaniche come R2T (EN 12004), a due componenti (tipo **Kerapoxy Adhesive** della MAPEI S.p.A.). A presa ultimata l'incollaggio dovrà essere estremamente forte e resistente agli agenti chimici.

144-11-2017-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

