

# Gyproc Rasocote 5 plus Activ'Air®



Intonaco premiscelato a base gesso emidratato ventilato, inerti calcarei micronizzati e additivi specifici, con tecnologia Activ'Air®. Per uso interno.



## Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo	C7/20/2		EN 13279-1
Acqua d'impasto	57	%	
Peso specifico in polvere	700	kg/m <sup>3</sup>	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) <sup>1</sup>	1100	kg/m <sup>3</sup>	EN 998
PH	Alcalino		
Granulometria	<0,2	mm	
Tempo di fine presa	100		
Tempo di fine presa	100	min	
Resistenza a compressione	2,0	N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1
Resa metrica teorica	0,97 kg/mq per spessore 1 mm		
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,250	N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza a compressione >	2,0	N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1

<sup>1</sup> circa

### Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



## Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Confezione in sacchi da	25	kg	

<sup>1</sup> circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## APPLICAZIONE

### Tipologia superfici

**Sottofondi base gesso**

**Sottofondi base cemento**

### Modalità applicative

Strato di Gyproc Rasocote 5 PLUS Active Air

Strato di Gyproc Rasocote 5 PLUS Active Air con sottofondo sufficientemente stagionato

### Ciclo Applicativo

- 1- Lamare il sottofondo fino a renderlo sufficientemente ruvido
- 2- Rasare la superficie trattata con più passate fino ad ottenere una superficie speculare

### Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Spessore compreso un minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Idoneo a ricevere pitture all'acqua
- Non è idoneo ricevere rivestimenti ceramici, stucchi, carte da parati
- Evitare successive applicazioni su Gyproc RASOCOTE 5 PLUS Activ'Air indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

## Documenti e certificati disponibili

DoP

<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-rasocote-5-plus-activairr>

### Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
[www.gyproc.it](http://www.gyproc.it) | [gyproc.italia@saint-gobain.com](mailto:gyproc.italia@saint-gobain.com)

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

