

FLASH D

RIVESTIMENTO MURALE DI FINITURA A LUCIDO DIRETTO
PER INTERNI ED ESTERNI



CONFEZIONI

Barattolo da 0,75 lt.
Secchiello da 2,5 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISCHE

Aspetto	liquido lattiginoso
Aspetto film essiccato	trasparente lucido
Peso Specifico	1,02 kg./lt.
Tipo legante	emulsione acrilica
Traspirazione	bassa
Permeabilità al vapore	scarsa
Essiccazione a 25°C.	al tatto in 30 min. ca. lavabile in 3 gg. ca.

CONSUMI RESA TEORICA

10-12 m²/lt. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C.

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

FLASH-D è un prodotto pronto all'uso composto da particolari resine sintetiche a base acquosa ed additivi specifici in grado di rendere le superfici lucide, brillanti, facili da pulire e piacevoli al tatto.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto studiato per ottenere una finitura ad effetto vetrificante di tutte quelle superfici verticali interne ed esterne già trattate in precedenza con delle idropitture.

MODI D'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta ed esente da polvere, oli e grassi.

APPLICAZIONE

FLASH-D può essere applicato a rullo o pennello.

Applicare FLASH-D direttamente sulla superficie da trattare avendo cura di distribuirlo in modo uniforme.

FLASH-D è un prodotto pronto all'uso, per un eventuale diluizione (max. 3%) diluire con acqua.

Applicare una seconda mano per ottenere una finitura più lucida.



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.