

# LATTICE CENTROSTORICO

## LATTICE D'AGGRAPPO E PRIMER FISSATIVO SUPERFICIALE A BASE DI RESINE SINTETICHE



### CAMPI D'IMPIEGO

**Lattice CentroStorico** è un'emulsione a base di resine sintetiche (stirene butadiene) di colore bianco idonea, sia in interno che esterno, per i seguenti impieghi:

- **promotore d'adesione** in boiacche cementizie, idoneo alla posa di **massetti Leca** o massetto tradizionale a basso spessore in aggrappo al supporto;
- **fixativo superficiale**, per migliorare la coesione superficiale di massetti e sottofondi e consentire la posa diretta di livelline (tipo **ultraSLIM** o **PaRis SLIM**);
- **impregnante superficiale** per la preparazione di supporti spolveranti prima della posa della pavimentazione.

### MODALITA' D'IMPIEGO

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, privo di polvere, di contaminanti superficiali (grassi, olii, cere, ecc...) e di sostanze che riducono l'adesione; il supporto deve essere solido e compatto: le eventuali parti danneggiate o in distacco devono essere rimosse prima dell'applicazione di **Lattice CentroStorico**.

Nel caso di posa diretta su **sottofondi Leca**, procedere ad una accurata pulizia e aspirazione superficiale di quest'ultimo.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

#### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Per la posa di massetti in aggrappo, la boiaccia cementizia viene preparata unendo in un opportuno recipiente i componenti con le proporzioni indicate nella tabella "Dosaggi". La mescolazione può avvenire con un agitatore a basso numero di giri sino ad ottenere una miscela uniforme.

#### APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

- **Boiaccia cementizia per posa in aderenza di massetti Leca o tradizionali**  
La boiaccia cementizia va applicata sul supporto a pennello/pennellessa, previa verifica che il supporto stesso non sia eccessivamente assorbente: nel caso, inumidire la

superficie a rifiuto. La posa di **massetti Leca** o tradizionali deve avvenire “fresco su fresco” per avere le migliori prestazioni d’aggrappo.

- Fissativo superficiale sottofondi per posa di livelline**  
 Applicare **Lattice CentroStorico** sul supporto a pennello con rullo o a spruzzo mediante lancia a tramoggia in una o due mani (rapporto Lattice/acqua 1:2 e 1:1, rispettivamente prima e seconda mano) a seconda del grado di porosità del supporto.
- Massetto con superficie “sfarinante”**  
**Lattice CentroStorico** può essere applicato al supporto (**sottofondi Leca**, **massetti Leca** o tradizionali) in una o più mani a rullo, a pennello o a spruzzo mediante lancia a tramoggia, per formare un velo superficiale omogeneo. Entro le 24 ore, è possibile procedere alla posa del pavimento ceramico.  
 Il prodotto non deve formare una pellicola superficiale, pertanto con sottofondi poco assorbenti si consiglia di diluire il prodotto con acqua nelle proporzioni 1:1 - 1:3.

## DOSAGGI

| Tipo di impiego  | Lattice CentroStorico | Acqua | Cemento |
|--|-----------------------|-------|---------|
| <b>Boiaccia cementizia</b><br>(per posa di massetti in aderenza)       | 1                     | 1     | 3 – 3.5 |
| <b>Fissativo superficiale</b><br>(per posa di livelline su sottofondi) | 1                     | 1 (*) | -       |
| <b>Massetto o calcestruzzo con superficie “sfarinante”</b>             | 1                     | 1 (*) | -       |

### NOTE

I dosaggi, riportati in tabella, sono da intendersi a peso dei singoli componenti.

(\*) La diluizione è in funzione dell’assorbimento del supporto/sottofondo. Per maggiori dettagli, vedere “Modalità d’impiego”.

## DATI APPLICATIVI

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Resa in opera del solo Lattice</b><br>(in base alle modalità di applicazione) | Boiaccia cementizia per posa di massetti in aderenza | <b>0.3 - 0.6 kg/m<sup>2</sup></b><br>(in funzione del sottofondo) |
|  | Fissativo superficiale                               | <b>0.2 - 0.5 kg/m<sup>2</sup></b><br>(in funzione del supporto)   |
|  | Massetto “sfarinante”                                | <b>0.2 - 0.5 kg/m<sup>2</sup></b><br>(in funzione del supporto)   |
| <b>Temperatura di applicazione</b>   | tra + 5°C e + 35°C                                   |   |

## DATI IDENTIFICATIVI

|  |  |
|--|--|
| <b>Confezione</b>                          | Taniche da 5 kg  |
| <b>Colore</b>                              | Bianco   |
| <b>Massa volumica</b>                      | Circa 1030 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Consistenza</b>                         | Fluida   |
| <b>Contenuto totale di ioni di cloruro</b> | ≤ 0.1 %  |
| <b>Conservazione</b>                       | 12 mesi, in imballi originali ben chiusi, in luogo coperto, fresco e asciutto (tra + 5°C e + 30°C). Proteggere in ogni caso dal gelo e dal contatto diretto con il sole. |

## NOTE D'IMPIEGO

- Prima dell'applicazione di un massetto trattato con **Lattice CentroStorico**, assicurarsi che il supporto non abbia subito in precedenza trattamenti idrorepellenti.
- **Lattice CentroStorico** non svolge il ruolo di barriera anti risalita di umidità.
- L'impiego di una boiaccia cementizia di aggrappo può comportare un allungamento dei tempi di asciugatura, qualora venga impiegato nel confezionamento e/o applicazione di massetti che richiedano la posa di pavimentazioni sensibili all'umidità.
- Per una buona riuscita del lavoro è opportuno attenersi ai rapporti lattice/acqua indicati nella tabella "Dosaggi".
- Non utilizzare **Lattice CentroStorico** come ripresa di getto strutturale per calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito per gli usi previsti dalla norma armonizzata EN 1504-4, per i quali è prevista una marcatura CE: per tale applicazione, utilizzare **Connettore CentroStorico Chimico**.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.
- **Lattice CentroStorico** deve essere protetto dal gelo, dal contatto diretto con il sole: va conservato in luogo riparato e lontano da sorgenti di calore.

## VOCE DI CAPITOLATO

Lattice d'aggrappo e primer fissativo superficiale costituito da "**Lattice CentroStorico**", emulsione a base di resine sintetiche di colore bianco e consistenza fluida confezionato in taniche da 5 kg pronte all'uso. Confezionamento e posa in opera secondo le indicazioni del produttore.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

**Edizione 09/2022 – Revisione 01**



**Laterlite**



f i+ o in Laterlite Spa

✉ [Laterlite@laterlite.it](mailto:Laterlite@laterlite.it)

**Assistenza Tecnica**

02.48011962 | via Correggio, 3 | 20149 Milano  
Leca.it