

MAPECEM PRONTO

Malta premiscelata pronta all'uso per massetti a presa e ad asciugamento rapido (24 ore), a ritiro controllato



CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13813

I massetti confezionati con **Mapecem Pronto** secondo le specifiche riportate nella presente scheda tecnica sono classificati come CT - C60 - F10 - A1f in accordo alla normativa europea EN 13813.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Realizzazione di massetti sia galleggianti che aderenti, su nuove e vecchie solette, all'interno ed all'esterno, per la posa di legno, PVC, linoleum, moquette, ceramica, pietre naturali e qualsiasi altro pavimento dove occorre un asciugamento rapido per una posa immediata.

Alcuni esempi di applicazione

- Realizzazione di massetti pedonabili dopo 2-3 ore ed asciutti dopo 24 ore.
- Realizzazione di massetti su cui è possibile la posa di ceramica già dopo 3-4 ore.
- Realizzazione di massetti su cui è possibile la posa di PVC, linoleum, legno, pietre naturali ed artificiali sensibili all'umidità dopo solo 24 ore (umidità residua inferiore al 2%).
- Rappezzi e rifacimenti di massetti in luoghi soggetti a traffico continuo (es. supermercati, ospedali, aeroporti, ecc.).
- Realizzazione di massetti incorporanti le serpentine di riscaldamento senza che sia necessaria l'aggiunta di fluidificanti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapecem Pronto è una malta premiscelata pronta all'uso, a presa e ad asciugamento rapidi, a ritiro controllato a base di uno speciale legante idraulico, additivi ed aggregati di granulometria selezionata da miscelare con acqua. **Mapecem Pronto** è estremamente facile nell'utilizzo in quanto lo si deve mescolare solo con acqua. Ciò evita all'applicatore la possibilità di errori nel dosaggio del legante e nella scelta dell'aggregato, che possono compromettere le caratteristiche finali del massetto indurito. **Mapecem Pronto** è la soluzione ottimale dove risulta difficile l'approvvigionamento di aggregati di buona qualità e di corretta granulometria o nel caso di interventi in situazioni, quali centri storici, dove ci sono difficoltà di trasporto e di preparazione dei massetti con i leganti tradizionali.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare **Mapecem Pronto** su supporti sottoposti a risalita di umidità (interporre una barriera al vapore).
- Non miscelare **Mapecem Pronto** con altri leganti (es. **Mapecem**, **Topcem**, cemento, calce, gesso, ecc.) ed inerti.
- Miscelare **Mapecem Pronto** con il corretto quantitativo di acqua.
- Non aggiungere acqua e non rimpastare la malta di **Mapecem Pronto** se ha già iniziato la presa.
- Non bagnare la superficie del massetto realizzato con **Mapecem Pronto**.
- Non impastare in centrali di betonaggio e trasportare in autobetoniere: il tempo di presa di **Mapecem Pronto** è troppo corto.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparazione del sottofondo

Tutti i sottofondi sono idonei a ricevere un massetto in **Mapecem Pronto**. Nel caso in cui sia richiesto il rapido asciugamento, in presenza di umidità nel supporto, il massetto di **Mapecem Pronto** dovrà essere isolato con idonee barriere a vapore ed avere uno spessore non inferiore a 35 mm per pavimentazione sottoposta a traffico pedonale. Per la realizzazione di massetti aderenti al supporto (spessore inferiore a 35 mm) è necessario verificare preventivamente che questo sia asciutto, senza crepe, privo di polvere e di parti friabili, vernici, cere, oli, tracce di gesso.

Preparazione dell'impasto

L'impasto di **Mapecem Pronto** può essere preparato con:

- miscelatore planetario;
- normale betoniera da cantiere;
- mescolatore a coclea.

Miscelare un sacco da 25 kg di **Mapecem Pronto** con 2,1-2,3 l di acqua per 3-4 minuti. La quantità di acqua non deve essere in alcun modo modificata in quanto verrebbero compromesse le prestazioni finali. L'impasto deve essere compattato e frattazzato fino ad ottenere una superficie superficiale chiusa, liscia e priva di acqua. Ogni impasto va gettato e frattazzato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 30 minuti dall'inizio della preparazione. La temperatura ambientale influisce sui tempi di presa e di asciugamento del massetto realizzato con **Mapecem Pronto**.

MASSETTI GALLEGGIANTI

(con spessore da 35 a 60 mm)

L'impasto di **Mapecem Pronto** deve essere posato in opera su di uno strato desolidarizzante, costituito da fogli di politene o materiali similari in modo da creare uno strato di facile scorrimento tra il massetto ed il preesistente supporto. In presenza di risalita di umidità il suddetto strato desolidarizzante deve essere realizzato con adeguate guaine impermeabili in grado di costituire una efficace barriera al vapore. Le zone di massetto in **Mapecem Pronto** attraversate da canalizzazioni dovranno essere rinforzate mediante posizionamento di un'armatura metallica leggera (es. rete elettrosaldata con maglie esagonali). La stesura dei massetti in **Mapecem Pronto** si esegue con le stesse tecniche dei massetti cementizi, quindi preparando fasce di livello, stendendo l'impasto, costipandolo accuratamente e frattazzando per ottenere una migliore finitura superficiale. In corrispondenza del perimetro del locale ed intorno ad eventuali pilastri che dovessero attraversare la pavimentazione è buona norma, prima di eseguire il getto, posizionare del materiale desolidarizzante (ad esempio in polistirolo espanso, sughero, ecc.) con spessore di circa 1 cm. Nel caso in cui i lavori di posa vengano interrotti è necessario inserire nel massetto, tagliato perpendicolarmente al supporto, degli spezzoni di ferro di 20-30 cm di lunghezza, dal diametro di 3-6 mm, ad una distanza tra loro di circa 20-30 cm, in modo da garantire una perfetta saldatura in corrispondenza della ripresa del getto ed evitare fessurazioni e dislivelli.

MASSETTI ADERENTI

(con spessori variabili fino a 40 mm)

Massetti di spessore ridotto devono essere realizzati in aderenza al supporto che può essere di natura cementizia o costituito da preesistenti pavimentazioni in ceramica o in materiali lapidei. In presenza di supporti di altra natura consultare il Servizio Assistenza Tecnica MAPEI. Dopo aver eseguito una adeguata preparazione del supporto, immediatamente prima della stesura dell'impasto di **Mapecem Pronto**, preparare la boiaccia di adesione con **Planicrete**, secondo le proporzioni riportate nella tabella sottostante, applicandola in strato continuo ed uniforme (circa 2-3 mm) mediante pennellessa, spazzolone o spatola. Al fine di assicurare una perfetta adesione, stendere la malta di **Mapecem Pronto** sulla boiaccia ancora fresca (fresco su fresco). Nel caso di pavimentazioni soggette a forti sollecitazioni meccaniche, la ripresa di getto dovrà essere fatta con **Eporip** in sostituzione della boiaccia cementizia preparata con **Planicrete**. La stesura dell'impasto di **Mapecem Pronto** deve essere fatta con le stesse modalità sopra riportate

Dosaggio della boiaccia cementizia preparata con Planicrete	
Planicrete:	1 parte in peso;
Acqua:	1 parte in peso;
Mapecem:	2 parti in peso.

MISURAZIONE DELL'UMIDITÀ

La misura dell'umidità effettuata con igrometri elettronici fornisce valori puramente indicativi. Pertanto, per controllare l'umidità residua è necessario impiegare un igrometro a carburo.

CONSUMO

Il consumo di **Mapecem Pronto** è di circa 20 kg/m² per ogni cm di spessore in funzione del grado di costipamento.

Pulizia

Gli attrezzi si puliscono con acqua

CONFEZIONI

Mapecem Pronto è disponibile in sacchi da 25 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapecem Pronto, conservato in ambiente asciutto, è stabile per almeno 12 mesi. Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) - All. XVII, voce 47.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapecem Pronto è irritante; contiene cemento che, a contatto con il sudore o altri fluidi del corpo, provoca una reazione alcalina irritante e manifestazioni allergiche in soggetti predisposti. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

DATI TECNICI (valori tipici)	
Conforme alla norma: europea EN 13813 CT - C60 - F10 - A1fl	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	polvere
Colore:	grigio
Massa volumica apparente (kg/m ³):	1800
Residuo solido (%):	100
EMICODE:	EC1 R Plus - a bassissima emissione
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)	
Rapporto di miscelazione:	2,1-2,3 l di acqua ogni 25 kg di Mapecem Pronto
Massa volumica dell'impasto (kg/m ³):	ca. 2.200
Durata di miscelazione:	3-4 minuti
Tempo di utilizzo dell'impasto:	20-30 minuti
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Pedonabilità:	dopo 2-3 ore
Messa in esercizio:	24 ore
Esecuzione rasature:	dopo 4 ore
Tempo di attesa prima della posa:	3-4 ore per ceramica e pietre naturali; 24 ore per resistenti e legno
Umidità residua dopo 24 ore (%):	< 2
PRESTAZIONI FINALI	
Resistenza agli acidi:	mediocre
Resistenza agli alcali:	ottima
Resistenza agli oli:	ottima
Resistenza ai solventi:	ottima
Temperatura di esercizio:	da -30°C a +90°C
Resistenza meccanica:	vedi tabella in calce

Resistenza alla compressione, flessione e umidità residua	Compressione (N/mm ²)	Flessione (N/mm ²)	Umidità residua (%)
- dopo 1 g:	> 40	> 6	< 2,0
- dopo 3 gg:	> 50	> 7	< 1,6
- dopo 28 gg	> 62	> 10	< 1,5

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

VOCE DI PRODOTTO

Esecuzione di massetto con malta premiscelata pronta all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo **Mapecem Pronto** della MAPEI S.p.A.), staggiato e frattazzato, di classe CT - C60 - F10 - A1fl in accordo alla normativa europea EN 13813, realizzato:

– in aderenza, per spessore finito non inferiore a 1 cm, su sottofondi sani e compatti, mediante applicazione di una boiacca d'aggrappo preparata con lo stesso legante, impastata con acqua e lattice di gomma sintetica (tipo **Planicrete** della MAPEI S.p.A.);

– desolidarizzato dal sottofondo, per spessore finito non inferiore a 3,5 cm, mediante interposizione di barriera a vapore in polietilene.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Rapporto di miscelazione:	2,1-2,3 l di acqua ogni 25 kg di Mapecem Pronto
Massa volumica dell'impasto (kg/m ³):	2.200
Pedonabilità:	dopo 2-3 ore
Temperatura d'esercizio:	da -30°C a +90°C
Resistenza a compressione (N/mm ²):	> 62 (dopo 28 gg)
Resistenza a flessione (N/mm ²):	> 10 (dopo 28 gg)
Umidità residua dopo 1 g (%):	< 2,0
Consumo (kg/m ² per cm di spessore):	20

Note: adatto per pavimentazioni in legno che potranno essere posate dopo 1 g dalla realizzazione del massetto.

210-5-2016 (I)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

