



SCHEMA TECNICA DI "MARMO LAVATO" MATTOLI

"MARMO LAVATO" Mättoli è una lastra prefabbricata in CLS a doppio strato (vibrata e pressata in presse ermetiche) ad alta resistenza all'usura, all'urto, alla compressione, alla flessione ed ingeliva.

Caratteristica di **"MARMO LAVATO"** è che la superficie in vista presenta le graniglie di porfido o di marmo al naturale o ARROTONDATE (di vario colore scelte tre le più belle e pregiate d'Italia) affioranti rispetto al legante cementizio.

Formati: cm. 40x40 e cm. 50x50 - spessore mm. 36 ca.

"MARMO LAVATO" è composto di due strati.

1) "Strato superficiale in vista", (mm. 17 ca.) è composto da GRANIGLIE DI PORFIDO o MARMO al NATURALE:

"ASW" mm.15/30, **"OSW"** mm.10/15

oppure ARROTONDATO:

"ARW" mm.15/30, **"ORW"** mm.10/15, **"BRW"** mm.30/40.

oppure parte al NATURALE e parte ARROTONDATO:

"ALW" MM.15/30

in vari colori e granulometrie a seconda dell'effetto estetico che si vuole ottenere; le graniglie sono legate con supercementi bianchi, grigi, o pigmentati con coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti.

2) "sottofondo di rinforzo" (mm.19 ca.) costituito da sabbie scelte e cemento portland ad alta resistenza.

Su richiesta **"MARMO LAVATO"** può essere fornito ARMATO con due tondini di ferro diametro 3 mm. sulle diagonali.

La posa può essere effettuata:

-Su malta cementizia, possibilmente prevedendo una "fuga" (distanza fra mattonelle) di circa cm. 1, che dovrà essere poi stuccata con cemento leggermente ribassato rispetto al quadrotto.

-A secco su letto di sabbia.

-Su SUPPORTI IN PLASTICA, (pavimentazione galleggiante), raccomandata per le terrazze.

VOCE DI CAPITOLATO DI "MARMO LAVATO" MATTOLI

Fornitura e posa in opera di pavimento tipo **"MARMO LAVATO"** della Mättoli (o equivalente purchè di pari qualità) in lastre da cm. 40x40x3,6 ca.(o cm.50x50x3,6 ca) a doppio strato vibrato e pressato in presse ermetiche, con lo strato superiore in vista (mm. 16 ca.) costituito da GRANIGLIE DI PORFIDO o MARMO NATURALE SELEZIONATE (in varie granulometrie a seconda dell'effetto estetico che si vuole ottenere) legate con cementi grigi, o bianchi o pigmentati con coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti, ad alta resistenza e con la superficie in vista "LAVATA" affinché la graniglia si marmo sia affiorante rispetto al legante cementizio.

La posa sarà effettuata su malta cementizia possibilmente prevedendo una "fuga"(distanza fra mattonelle) di circa cm. 1, che dovrà essere poi stuccata con cemento leggermente ribassato rispetto al quadrotto. (OPPURE a secco su letto di sabbia; o su "Supporti in Plastica" (pavimentazione galleggiante).